

O-KROUŽKY

VÝROBNÍ TOLERANCE A NORMY

VÝROBNÍ TOLERANCE O-KROUŽKŮ

| VNITŘNÍ Ø d _i | TOL. ± | TLOUŠŤKA d _s | TOL. ± |
|--------------------------|--------|-------------------------|--------|
| 0 - 3 | 0,14 | 0 - 1,8 | 0,08 |
| 3 - 6 | 0,15 | 1,8 - 2,6 | 0,09 |
| 6 - 10 | 0,17 | 2,6 - 3,5 | 0,10 |
| 10 - 18 | 0,20 | 3,5 - 5,3 | 0,13 |
| 18 - 30 | 0,30 | 5,3 - 7,0 | 0,15 |
| 30 - 50 | 0,40 | 7,0 - 8,0 | 0,17 |
| 50 - 80 | 0,65 | 8,0 - 10,0 | 0,20 |
| 80 - 100 | 0,85 | 10,0 - 20,0 | 0,25 |
| 100 - 120 | 1,0 | | |
| 120 - 150 | 1,2 | | |
| 150 - 180 | 1,4 | | |
| 180 - 250 | 1,8 | | |
| 250 - 300 | 2,1 | | |
| 300 - 350 | 2,5 | | |
| 350 - 400 | 2,8 | | |
| 400 - 500 | 3,4 | | |
| 500 - 650 | 4,3 | | |
| 650 - 800 | 6,5 | | |

Tabulka 21

VÝROBNÍ TOLERANCE O-KROUŽKŮ

Přípustné výrobní tolerance O-kroužků uvedené v tabulce 21 se vztahují na standardní kvalitu NBR. U jiných materiálů při použití stejných nástrojů se mohou na základě rozdílných smrštění vyskytnout určité odchyly. Normálně jsou však tyto toleranční odchyly tak malé, že nemají vliv na funkci O-kroužků.

ROZMĚROVÉ NORMY O-KROUŽKŮ

| NORMA | DOPORUČENÉ ROZMĚRY O-KROUŽKŮ (mm) | |
|---|-----------------------------------|-------------------------|
| | VNITŘNÍ Ø d _i | TLOUŠŤKA d _s |
| U.S. Standard (AS 568 A) (MS 29513) | 1,78 - 133,07 | 1,78 |
| | 1,24 - 247,32 | 2,62 |
| | 4,34 - 456,06 | 3,53 |
| | 10,46 - 658,88 | 5,33 |
| | 113,67 - 658,88 | 6,99 |
| Švédská norma (SMS 1588) | 3,1 - 37,1 | 1,6 |
| | 3,3 - 17,3 | 2,4 |
| | 19,2 - 144,3 | 3,0 |
| | 44,2 - 499,3 | 5,7 |
| | 144,1 - 249,1 | 8,4 |
| Francouzská norma | 2,4 - 8,9 | 1,9 |
| | 8,9 - 18,4 | 2,7 |
| | 18,3 - 37,3 | 3,6 |
| | 37,47 - 113,67 | 5,33 |
| | 113,67 - 393,07 | 6,99 |
| DIN 3771 | 2 - 3,75 | 1,6 |
| | 4 - 10 | 2,0 |
| | 10,6 - 30 | 2,5 |
| | 18 - 50 | 3,15 |
| | 30 - 80 | 4,0 |
| | 50 - 118 | 5,0 |
| | 80 - 315 | 6,3 |
| | 118 - 500 | 8,0 |
| ISO 3601 | 190 - 800 | 10,0 |
| | 1,8 - 17 | 1,8 |
| | 14 - 38,7 | 2,65 |
| | 18 - 200 | 3,55 |
| | 40 - 400 | 5,3 |
| | 109 - 670 | 7,0 |

Tabulka 22

NORMY O-KROUŽKŮ

Přesné O-kroužky lze u nás obdržet podle různých tuzemských i zahraničních norem.

Tyto normy doporučují tloušťky O-kroužků „d_s“ v závislosti na vnitřním průměru O-kroužku „d_i“. Viz tabulka 22.

PŘÍKLAD OBJEDNÁVKY:

O-kroužek, označení materiálu, tvrdost, d_i x d_s
O-kroužek 20 x 2 NBR70

DOVOLENÉ ODCHYLY TVARU A KRUHOVÉHO PRŮŘEZU DLE NORMY ISO 3601-3

| DRUH ODCHYLY | ZNÁZORNĚNÍ ODCHYLY | OZNAČENÍ | MAXIMÁLNÍ HODNOTY | | | | |
|---|--------------------|----------|--|------|------|------|------|
| | | | pro d_s | | | | |
| | | | 1,8 | 2,62 | 3,55 | 5,3 | 7 |
| PŘESAZENÍ | | e | 0,08 | 0,1 | 0,13 | 0,15 | 0,15 |
| KOMBINACE PŘETOKU, PŘESAZENÍ A ZAOBLENÍ HRANY | | f | 0,1 | 0,12 | 0,14 | 0,16 | 0,18 |
| ZASKŘIPNUTÍ | | g | 0,18 | 0,27 | 0,36 | 0,53 | 0,7 |
| PODBROUŠENÍ | | - | Odchylky od kruhového průřezu jsou přípustné, když zploštění plynule přechází do kruhové části a d_s je v toleranci. | | | | |
| PŘELIVY | | j | 0,05 x d_s nebo* | | | | |
| | | k | 1,5 | 1,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 |
| NEDOTLAKY A PROHLUBNĚ | | l | 0,6 | 0,8 | 1 | 1,3 | 1,7 |
| | | m | 0,08 | 0,08 | 0,1 | 0,1 | 0,13 |

Poznámka: Uvedené hodnoty odchylek platí pro standardně dodávanou kvalitu N.

Tabulka 23

| KVALITA - tvrdost v ShA | | | | | |
|-------------------------|--------------|-------------------------|--------------|-------------------------|--------------|
| NBR 70 | | FPM 75 | | MVQ 60 | |
| PRŮMĚR ŠŇÚRY (mm) | TOL. (mm) | PRŮMĚR ŠŇÚRY (mm) | TOL. (mm) | PRŮMĚR ŠŇÚRY (mm) | TOL. (mm) |
| 1,78 | $\pm 0,2$ | 2,0 | $\pm 0,2$ | 2,0 | $\pm 0,3$ |
| | | 2,4 | | 2,5 | |
| | | 2,5 | | 3,0 | |
| | | $\pm 0,25$ | $\pm 0,25$ | 3,5 | $\pm 0,5$ |
| 2,4 | | 2,62 | | 4,0 | |
| 2,5 | | 3,0 | | $\pm 0,3$ | $\pm 0,5$ |
| 2,62 | | 3,53 | | 5,0 | |
| 3,0 | $\pm 0,35$ | 4,0 | | 6,0 | |
| 3,5 | | 4,5 | | 7,0 | $\pm 0,5$ |
| 3,53 | | 5,0 | | 8,0 | |
| 4,0 | | 5,33 | | 9,0 | |
| 4,5 | $\pm 0,4$ | 5,5 | $\pm 0,3$ | 10,0 | $\pm 0,6$ |
| 5,0 | | 5,7 | | 11,0 | |
| 5,33 | | 6,0 | | 12,0 | |
| 5,5 | | 6,35 | | 13,0 | |
| 5,7 | $\pm 0,45$ | 6,5 | $\pm 0,4$ | 14,0 | $\pm 0,6$ |
| 6,0 | | 7,0 | | 15,0 | |
| 6,35 | | 7,5 | | 16,0 | |
| 7,0 | | 8,0 | | 17,0 | |
| 8,0 | $\pm 0,55$ | 9,0 | $\pm 0,5$ | 18,0 | $\pm 0,8$ |
| 8,4 | | 10,0 | | 19,0 | |
| 9,0 | | 11,0 | | 20,0 | |
| 10,0 | | 12,0 | | 21,0 | |
| 12,0 | $\pm 0,65$ | 13,0 | $\pm 1,0$ | 22,0 | $\pm 1,0$ |
| 13,0 | | 14,0 | | 23,0 | |
| 14,0 | | 15,0 | | 24,0 | |
| 15,0 | | 16,0 | | 25,0 | |
| 16,0 | $\pm 0,85$ | 18,0 | | | $\pm 1,0$ |
| 18,0 | | 20,0 | | | |
| 20,0 | | 22,0 | | | |
| 22,0 | | 25,0 | | | |
| 25,0 | $\pm 1,0$ | | $\pm 1,0$ | | $\pm 1,0$ |
| 30,0 | | | | | |

Tabulka 24

KRUHOVÉ ŠŇŮRY

Pro speciální použití máme pro Vás na skladě kruhové šňůry. Tyto šňůry nabízíme v různých tloušťkách podle tabulky č. 24. Dodávají se jako metrové zboží.

Kroužky se vyrábí z kruhové šňůry v požadovaném průměru tak, že se spoj slepí nebo vulkanizuje. Kroužky z kruhových šňůr se proto nasazují ve větších průměrových rozsazích a statických případech použít, když není místo spoje vystaveno extrémním zatížením a průměrová tolerance nemusí být tak přesně dodržována, jako u klasických vulkanizovaných O-kroužků.

Kruhové šňůry máme standardně k dispozici ve kvalitách NBR70, NBR90, FPM75, EPDM70 a VMQ60. Jiné elastomerové kvality Vám nabídnete na požádání.

Příklad objednávky:

Kruhová šňůra NBR 70 průměr 10 mm.....15 m

LEPIDLO

Ke slepování spojů kruhových šňur do kroužků použijte naše speciální lepidlo.

Příklad objednávky:

Lepidlo na O-kroužky 10 g.....5 ks

KUFŘÍK NA VÝROBU O-KROUŽKŮ

V sortimentu naší firmy jsou i kufříky na výrobu O-kroužků, obsahující šňůry nejběžnějších průměrů, lepidlo, nůž a přípravek pro snadnéjší uříznutí šňůry. Další informace viz OSTATNÍ SORTIMENT - PŘÍSLUŠENSTVÍ - KUFŘÍK NA VÝROBU O-KROUŽKŮ.

Upozornění:

Pro lepení silikonových šňůr (MVQ) je nutné použít před lepením aktivátor.

MONTÁŽ A USKLADNĚNÍ O-KROUŽKŮ

Viz kapitola HYDRAULICKÁ TĚSNĚNÍ - OBECNÉ KONSTRUKČNÍ ÚDAJE.

Ve speciálních případech mohou být odchylky od všeobecných doporučení s ohledem na materiál O-kroužku, médium a další podmínky.